



HOUGHTON
Fluid Technology & Service Worldwide


Head Office:
Houghton Plc
Beacon Road
Trafford Park
Manchester M17 1AF
Tel: +44 (0) 161 874 5000
Fax: +44 (0) 161 877 9764
www.houghton.co.uk



HOUGHTON
Fluid Technology & Service Worldwide



**Soluble Cutting
Oils Selector
Chart**



Korrosionsbeskyttelse

PRODUKT	STATUS	RUST-BESKYTTELSE	INDE MDR.	UDE MDR. (UNDER TAG)	FILM-TYK μ	FARVE	EGENSKABER
---------	--------	------------------	-----------	----------------------	----------------	-------	------------

Rust Veto C3	lav	●●	12	3	3,1	Transparent film	En mineraloliebaseret rustbeskytter der anvendes på jern og ikke jernholdige materialer. Anvendes bl.a. til stålrør og lagerprodukter.
Rust Veto C15	høj	●●	6-9	1-2	2,5	Transparent film	En tyndtflydende mineraloliebaseret rustbeskytter med vandfortrængende egenskaber. Anvendes på jern og ikke jernholdige materialer.
Rust Veto 135CL	lav	●●	(12)	-	-	Transparent film	Anvendes oftest som en emulsion i forbindelse med støbning af zink- og aluminiumsemner for at undgå "hvidrust".
Rust Veto 201	medium	●●●	36	12-18	25	Transparent film	En opløsningsmiddelbaseret rustbeskytter, der giver en vokslignende overflader til beskyttelse af rustømfindlige emner og færdigvarer.
Rust Veto 377 HFAF	høj	●●	18	3-6	1,6	Transparent film	En vandafvisende rustbeskytter på opløsningsmiddel basis. Meget anvendt til rustømfindige emner.
Rust Veto 4214 HFAF	høj	●●	12	1-3	0,5	Transparent film	En vandafvisende rustbeskytter på opløsningsmiddel basis. Meget anvendt til rustømfindige emner.
Rust Veto 6802	lav	●●	(12)	-	-	Transparent film	En multifunktionel rustbeskytter der kan emulgere i vand. Anvendes på alle emnematerialer.

PRODUKT	STATUS	RUST-BESKYTTELSE	INDE MDR.	UDE MDR. (UNDER TAG)	FILM-TYK μ	FARVE	EGENSKABER
---------	--------	------------------	-----------	----------------------	----------------	-------	------------

Rust Veto NTP 32	av	●●	-	-	1,6		Til test og rustbeskyttelse af hydraulik systemer.
Rust veto KST	middel	●●	-	-	0,5		Rustbeskyttende smeltetmasse. Til beskyttelse af værktøjer og rustømfindlige emner og færdigvarer.
Rust Veto AS	høj	●●●	36	18-24	-	Brunt fedt	Offshore. Rustbeskyttende fedt med fremragende beskyttende egenskaber. Nem at påføre. Tixotropisk

○ Ingen ● Lav ●● Medium ●●● Høj ●●●●+ Meget høj ●●●●● Ekstrem høj